

AQUASeal® FlexPrimer

概要

AquaSeal® FlexPrimerは、AquaSeal®の仕上げ剤の下塗り剤として、密着性の問題を軽減する高品質のアクリレート樹脂系水性プライマーです。AquaSeal® FlexPrimerは、中程度に木目を強調し、中位的な色味の外観が特徴です。木材基板まで研磨された全ての床に適用できます。

証明書/承認書



Giscode:	W2+
ヨーロッパ安全基準/	
Ecode:	EC1
ドイツ技術承認番号/	
AbZ-Nr.:	認証済み
オーストラリアフローリング協会規格/	
ATFA:	準拠製品
米国メイトルフローリング	
製造業者協会規格/	
MFMA:	準拠製品
米国全国木材フローリング	
協会規格/ NWFA:	準拠製品

特記事項

AquaSeal® FlexPrimerは、仕上げ剤ではありません。プライマーは、密着性の問題を軽減します。特に床下暖房を含む複合フローリングへの塗布を推奨いたします。色味の濃い木材には、AquaSeal® ExoBlocの使用をお勧めします。

塗装仕様

AquaSeal® FlexPrimerは、塗布用ローラーを用いて研磨された無塗装材に均一に塗布してください。プライマーである為、塗布後は、中間研磨をしないでください。AquaSeal® FlexPrimerは、一般的に塗布用ローラーで塗布を行なってください。特に多孔性または吸収性のある木材種に適用する場合はローラー塗布してください。木目の詰まった木材種には、コテでの塗布が可能です。床温度が15°Cを下回る場合は、適用を避けてください。水で用具を洗浄してください。

乾燥時間

標準環境下(23°C/50%相対湿度)において、シーラー塗布後、1時間後に塗布を行います。1日に1回だけローラーで塗布することをお勧めします。これにより、木材は、吸収された湿気を除去できます。換気不良、低温、高湿度、厚塗りの場合、乾燥がかなり遅くなります。

塗布量

木材の表面や塗布方法により異なります。
塗布用ローラー1回塗りにつき:

約 100 ml/m² または 約 10 m²/l

吸収性の高い木材種に塗布する場合、塗布量は多くなります。

保管 / 運搬

未開封製品の保存期間は製造日から15ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。

工場塗装済み複合フローリング

本プライマーは、UV 加工された木製フローリングの追加の補足コーティングには適していません

一般注意事項

本製品を適用する前に、説明書をよくお読みください。本製品は、必ず資格を持ったフローリング施工業者が施工してください。この活動は、製品が使用される国の貿易および規制に適用される基準に従って実施されるものとします。お客様には、製品の洗浄やお手入れの必要性をお伝えしなければなりません。

Berger-Seidle の塗装仕様範囲に適合しない使用は、不適切とみなされます。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、メーカーの責任と保証が無効になります。本製品を使用する前に、一般的な使用条件を十分に確認し、理解する必要があります。

参照

本データシートと合わせて、以下のテクニカルデータシートをお読みください。

- ・ハードウッドフロア仕上げ製品に関する一般的な使用方法
- ・仕上げ済み/オイル塗装済み床の洗浄とメンテナンスの識別方法および安全に関する指示 (MSDS)

安全上の注意

AquaSeal FlexPrimerは、1液型下塗り剤として皮膚感作性アジリジンを含んでいません。皮膚や目、気管に刺激を与える可能性があります。アレルギー反応を起こすことがあります。皮膚や目に触れたり、蒸気を吸入しないようにしてください。また、ご使用の際は十分な換気を行なってください。取扱い後はよく手を洗ってください。未混合の容器は密閉して保管してください。子供の手の届かないところに置いてください。残量は河川や排水溝に流さず、お住まい地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。

AquaSeal FlexPrimerは、ホルムアルデヒド、PCP (防腐剤) そしてリンダン (殺虫剤) を含んでいません。

* テクニカル データ シートの内容が他の印刷物と異なる場合は、ホームページ上のテクニカル データ シートの最新バージョンが常に有効と見なされます。印刷物は、再版が作成されるときに常に適応されます。