

AQUASeal® NordicWhite

概要

AquaSeal® NordicWhiteは、中程度の歩行量エリアに適し、優れた価格性能比をもつ1液型の水性仕上げ剤です。肌木の濃い木面に塗布することで「木」全体の表情を明るくし、モダンで美しいノルディックホワイトの仕上がりとなります。。AquaSeal® NordicWhiteは、厳選されたアクリレートとポリウレタンの分散液を配合した1液型水性仕上げ剤であり、すぐに使用でき、簡単に塗布が可能です。また、AquaSeal® NordicWhiteは、プライマーとしても使用可能です。

各種認証



Giscode: W3+
 ドイツ技術承認番号/
 AbZ-Nr.: Z-157.10-46
 欧州火災燃焼性規格: DIN EN 14342 Cfl-s1
 (木材が Cfl-s1 認定を受けており、最大 100 g/m² のワニス塗装がされている場合)。

オーストラリア
 フローリング協会規格/
 ATFA: 準拠製品
 米国メイプルフローリング
 製造業者協会規格/
 MFMA: 準拠製品
 米国全国木材フローリング協
 会規格/ NWF A: 準拠製品

光沢度 (測定60°)*
 ウルトラマット (<10)

塗装仕様

AquaSeal® NordicWhiteは塗布用ローラーまたは刷毛にて適用ください。密着性の問題を最小化する上でブナ、カエデ、アッシュなどの吸収性の高い木材は、AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBlocまたはClassic BaseOil (カラー)を最初に塗布することを推奨します。簡易的にニス塗装したパーケット材において、ノルディックホワイト色を維持するには、できるだけ研磨油を含まずそれに応じて着色されたプライマーを選んでください。AquaSeal® NordicWhiteは、塗布用ローラーを用いて3から4回薄く塗布してください。塗装回数を重ねることでホワイトニング効果の強度を柔軟に調整することができます。最適な効果を達成するうえで、塗膜層を均一に整えることが重要です。塗膜層あたりの塗布量は70-90 ml/m²です。塗布用コテでの塗布は推奨いたしません。

乾燥時間

過度の膨潤圧を避ける為に、塗布後は十分な時間を置いて木材に吸収された水分を除去してください。この為に、1日に1回だけローラーで塗布することをお勧めします。一般的

Date of issue 08/2023 - Page 1 of 1

な塗装では、約3-4時間後(15-23°C/40-65%相対湿度)に研磨し、軽度の歩行が可能となります。換気不良、低温、高湿度、厚塗りの場合、乾燥が遅くなります。8-14日間はカーペットを敷いたり、ケア用品を塗布しないでください。

塗布量

塗布用ローラーまたは刷毛1回塗りにつき:
 約 70-90 ml/m² または 約 11-14 m²/l

保管 / 運送

未開封製品の保存期間は製造日から15ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。一度開封した硬化剤の容器は、使用後に必ずしっかりと密閉してください。

工場塗装済み複合フローリング

AquaSeal® NordicWhiteは、コルクフロアや工場塗装済み複合フローリングへの上塗りに適していません。

Safety Precautions

AquaSeal® NordicWhiteは、1液型仕上げ剤として皮膚感受性アジリジンを含んでいません。皮膚や目、気管に刺激を与える可能性があります。アレルギー反応を起こすことがあります。皮膚や目に触れたり、蒸気を吸入しないようにしてください。また、ご使用の際は十分な換気を行なってください。取扱い後はよく手を洗ってください。未混合の容器は密閉して保管してください。子供の手の届かないところに置いてください。残量は河川や排水溝に流さず、お住まい地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。AquaSeal® NordicWhiteは、ホルムアルデヒド、PCP (防腐剤)そしてリンダン(殺虫剤)を含んでいません。

一般注意事項

本製品を適用する前に、説明書をよくお読みください。本製品は、必ず資格を持ったフローリング施工業者が施工してください。この活動は、製品が使用される国の貿易および規制に適用される基準に従って実施されるものとします。お客様には、製品の洗浄やお手入れの必要性をお伝えしなければなりません。Berger-Seidle の塗装仕様範囲に適合しない使用は、不適切とみなされます。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、メーカーの責任と保証が無効になります。本製品を使用する前に、一般的な使用条件を十分に確認し、理解する必要があります。本番環境への適用前にテストエリアを設定し試し塗りすることを推奨いたします。

参照

本データシートと合わせて、以下のテクニカルデータシートをお読みください。

- ハードウッドフロア仕上げ製品に関する一般的な使用方法
- 仕上げ済み/オイル塗装済み床の洗浄とメンテナンスの識別方法および安全に関する指示 (MSDS)
- *光沢度合いは、塗布方法、下地材、室内の環境条件によって異なります。