



試験結果報告書

株式会社 リムジンインタナショナル 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 沼田 収平
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 156551

報告日：平成27年11月12日

支部長



| | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|
| 品名 | BRIWAX ORIGINAL WAX JACOBEOAN (Lot No. ——) | 試料受付日 | 平成27年10月8日 |
| | | 試料採取日 | 平成 年 月 日 |
| | | 試料採取場所 | 送付 (——) |
| 製造者 | BRIWAX | 試料数量 | 400mL |
| 試験項目 | 成績 | 規格 | |
| | | 試験方法 | |
| ホルムアルデヒド放散量 (mg/L) 7日後 | ① 不検出(測定下限値0.030) ② 不検出(測定下限値0.030) 平均 不検出(測定下限値0.03) 以上 | JIS K 5601-4-1:2012「塗料成分試験方法— 第4部：塗膜からの放散成分分析— 第1節：ホルムアルデヒド放散量の求め方」 5. デシケータ法に準拠 依頼者の申し出により、以下の水の量を100mLで行った。 5.8.1 b) 結晶皿の水の量100mL 5.8.6 定量方法 a) 吸光光度法による。 5.9 d) 試験条件：温度23±2℃、湿度(50±5)% 5.9 e) 測定機器：吸光光度計、石英セル、光路長10mm 5.9 f) 空試験の値：0.0020Abs(吸光度) 5.9 g) その他の必要事項 希釈溶剤の有無及び希釈率：希釈なし 塗装回数：1回塗り(はけ塗り) 塗り付け量(希釈前の塗料換算量)： 72.5g/m ² 試験板の種類：アルミニウム板 試験期間 平成27年10月14日～平成27年10月22日 | |